

Legeringstillegg rustfritt / syrefast stål Januar 2022

Følgende legeringstillegg gjelder f.o.m. 1. Januar 2022

Rustfrigruppe	Kvalitet og stålbetegnelser			Plater	Stangstål Varmvalset	Stangstål Trukket & Slipt	Rør Sveiset
	EN Norm	SS	AISI / Brandnavn				
Ferritisk	1.4016	2320	430	11,28			
	1.4057	2321	431		20,18	22,70	
	1.4305	2346	303	25,11	32,92	37,03	
	1.4418	2387	S165M		31,03	34,91	
Austenitisk	1.4301	2333	304	25,11	32,92	37,03	29,21
	1.4307	2352	304L	25,11	32,92	37,03	29,21
	1.4306	2352	304L	27,70	36,72	41,31	32,23
	1.4401	2347	316	38,06	47,50	53,44	44,28
	1.4404	2348	316L	38,06	47,50	53,44	44,28
	1.4432	2353	316L	41,53	51,78	58,25	48,31
	1.4435	2353	316L	42,65	59,26	59,26	49,63
	1.4436	2343	316	41,12	51,78	58,25	47,84
	1.4571	2350	316Ti	38,62	48,21	54,23	44,93
	1.4541	2337	321	27,40	36,31	40,85	31,89
	1.4835	2368	253MA	29,57	39,37	44,29	34,41
	1.4547	2378	254SMO / 6Mo / F44	64,46	78,31	88,09	74,99
1.4539	2562	904L	68,12	78,31	88,09	79,26	
Duplex	1.4460	2324	329		36,44	41,00	
	1.4162	2101	2101 / LDX2101	19,35	25,06	28,19	22,50
	1.4362	2304	2304 / EDX2304	24,28	30,03	33,78	28,24
	1.4462	2377	2205 / DX2205 / F51	33,48	41,49	46,68	38,94
	1.4410	2328	2507 / SDX2507 / F53	39,25	46,63	52,46	45,65

Kvalitet EN Norm	Rørdeler
1.4301 / 1.4307	77 %
1.4401 / 1.4404	97 %

Ta kontakt vedrørende sømløse rør og emnerør.

Vi kan levere et bredt sortiment fra våre nordiske samarbeidspartnere med kort ledetid.

Sammen er vi sterke!

Vi på Tibnor har en viktig rolle som en del av helheten: vi er samlingspunktet for smartere løsninger.

Webportal



[For mer informasjon / tilbud kontakt din nærmeste avdeling i Tibnor eller salg-og produktsupport i Oslo:](#)

Sigurd Amundsen

Produktsupport

sigurd.amundsen@tibnor.com

Alternativt:

produkt@tibnor.com

Forbehold om trykkfeil